

Specyfikacja:

LOTOS SEMISYNTETIC

Klasa jakości API SL/CF

Klasa lepkości SAE 10W/40

Lepkość kinematyczna w temp. 100 C (mm²/s, cSt) 13.5-16.3

Wskaźnik lepkości, min 140

Temperatura płynięcia, max (C) -30

Temperatura zapłonu COC, min (C) 220

TBN, min (mg KOH/g) 9.9

Specyfikacje ACEA A3-02 / B4-02, MB 229.1, VW 505.00